



# Scotch® Klebeband 3434

## Abdeckklebeband

Produktinformation

07/02

### Produktbeschreibung / Märkte

Scotch® Abdeckklebeband 3434 ist ein blaues, feingekrepptes Papierklebeband, das bei nahezu allen Lackierarbeiten im Autoreparaturbereich angewendet werden kann.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
* Latex imprägnierter, feingekreppter, kräftiger Papierträger	* Sehr gute Lösemittelbeständigkeit	* Verhindert Durchbluten des Klebebandes
	* Gute Wasserbeständigkeit	* Kein Nachmaskieren nach Naßschleifen notwendig
	* Gute Anpassungsfähigkeit	* Geeignet für Wasserlacke
	* Beständiges Verformungsverhalten	* Leichtes Maskieren in Kurven
	* Sehr gute Einreißbeständigkeit	* Kein Einreißen in engen Kurven oder auf schwierigen Oberflächen
	* Leichtes Abreißen von Hand	* Problemloses Abziehen in einem Stück
	* Glatte Rückseite	* Leichte Handhabung
* Blaue Farbe	* Guter Kontrast	* Anwenderfreundlich
* Vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff	* Sehr gute Soforthaftung	* Scharfe Lackkante
	* Sehr gute Dauerhaltekraft	* Leichtes Erkennen in Verbindung mit Abdeckpapier
	* Kein Klebstoffübertrag	* Klebt sofort
	* Kontrolliertes Abrollen	* Kein Ablösen, auch nicht nach mehreren Ofendurchgängen
		* Rückstandsfreies Entfernen
		* Leichte Handhabung



## Anwendungen

Mit dem Scotch® Klebeband 3434 werden sehr gute Ergebnisse bei Lackierarbeiten sowohl mit herkömmlichen Lacksystemen als auch mit wasserbasierenden Lacksystemen erzielt. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit von 110 °C über eine Stunde wird mit der Anwendung von Scotch® 3434 allen Anforderungen entsprochen, die an Lackierarbeiten im Reparaturbereich gestellt werden.

## Produktmerkmale

Dicke	:	0.180 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	10 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	115 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	10.5 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	110 °C	

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch® Klebebandes 3434 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 110 °C über eine Stunde erreicht

## Standardabmessungen

Breite (mm)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50
Länge (m)	:	50

## Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

## Haftungsausschluß

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind eingetragene Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**

Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Service-Hotline: 02131 / 14 – 2020

Internet: [www.3m-autoreparatur.de](http://www.3m-autoreparatur.de)

e-mail: [3m-autoreparatur.de@mmm.com](mailto:3m-autoreparatur.de@mmm.com)