




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

V2 1401 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **FELGENSILBER**

**Eigenschaften:**

Schnelltrocknender Acryl-Lack zur Aufarbeitung alter Felgen.
Gleichmäßiger Silbereffekt, abriebfest, hohe Rostschutzwirkung.
Schleifarbeiten zu verwenden.
Das Treibgas ist FCKW-frei.

Anwendungsbereich:

Autoreparatur, Industrie und Haushalt

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fett- staub- und rostfrei sein. Lose Farbschichten müssen entfernt, Altlackierungen oder Grundierungen angeschliffen werden.
Die Spraydose muss vor dem Versprühen 1-2 Minuten geschüttelt werden.
Danach wird der Lack gleichmäßig in 1-2 Kreuzgängen aufgesprüht.
Der Sprühabstand sollte 25-30 cm betragen.

Trockenzeit: Bei 30 µm Filmstärke und +20 °C Umgebungstemperatur
ca. 15 Minuten.

Besonderer Hinweis:

Bei längerem Sprühen sinkt der Sprühdruck.
Spraydose daher zwischendurch kurz aufschütteln.

Chemische Basis:

FELGENSILBER: Acrylharze, Aluminiumpulver und Lösungsmittel.
Treibgas: Propan/Butan

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen
+18 °C und +25 °C liegen.
Nicht unter +15 °C verarbeiten!

Lagerstabilität:

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.