




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

V3 1401 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **LACKSPRAY GRUNDIERUNG**



Eigenschaften:

Schnelltrocknendes Grundierspray von hoher Füllkraft.
Praktisch für die Werkstatt zum Nachbessern durchgeschliffener Stellen.
Universell verwendbar für den Heimwerker. Gute Haftung und guter Korrosionsschutz.
Das Treibgas ist FCKW-frei.

Anwendungsbereich:

Autoreparatur, Industrie und Haushalt.

Verarbeitung:

Der Untergrund muß fett- staub- und rostfrei sein.
Lose Farbschichten entfernen, Altlackierungen anschleifen.
Die Spraydose muß vor dem Versprühen 1-2 Minuten geschüttelt werden.
Danach die Grundierung im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen.
Der Sprühabstand sollte 25-30 cm betragen.
Werden mehrere Schichten aufgetragen, so sollte zwischen den einzelnen Spritzgängen eine Abluftzeit von ca. 20 Minuten eingehalten werden.
Nach 12 Stunden Trockenzeit ist die Grundierung vollständig durchgetrocknet.
Sie kann mit fast allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden.

30 µm Trockenfilmdicke:	Staubtrocken	-	nach	5 Minuten
	Grifftrocken	-	nach	15 Minuten
	Schleifbar	-	nach	30-35 Minuten

Trockenzeit: ca. 15 Minuten
bei 30 µm Filmstärke und +20 °C Umgebungstemperatur

Besonderer Hinweis:

Bei längerem Sprühen sinkt der Sprühdruck.
Spraydose daher zwischendurch kurz aufschütteln.

Chemische Basis:

LACKSPRAY: Acrylharze, Nitrocellulose, Pigmente und Lösungsmittel.
Treibgas: Propan/Butan

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.
Nicht unter +15 °C verarbeiten!

Lagerstabilität:

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.