

TECHNISCHES DATENBLATT
ESS 08-10 - Finixa Nahtabdichtung auf Rolle – 8/10mm x 9m

Der geprüfte Gegenstand	Spezifikation	Standard Breite	Bemerkung
Formstandard			
1. die Breite			
8mm	8.0	±0.4mm	Gemessen mit Nonius
10mm	10.0	±0.5mm	
2. die Dicke			
8mm	1.87	±0.15mm	
10mm	1.90	±0.15mm	
3. die Länge			
9m	8m50cm	±10cm	
Gummi-Eigenschaften			
1. Farbe	wit		
2. Spezifische Schwerkraft	1.35	±0.03	JIS K 6350 folgen
3. Die Härte des international Gummis (1 RHD/M)	71	±4	JIS K 6253 folgen
4. Die Zugkraft (MPa)	2.1	±0.03	JIS K 6251 folgen
5. 180° Ablösung Adhäsionskraft (N/25mm)*	20	±3	JIS K 0237 folgen
Eigenschaften Klebstoffbeschichtung			
1. Lack	O(ok)		JIS K 5400 folgen
2. Urethan (Lack)	O(ok)		JIS K 5400 folgen

* das Prüfverfahren von 180 ° Ablösung Adhäsionskraft; Vorbereitung für die Prüfung des Klebebandes (JIS Z 0237)

Maßnahme von 180 ° Ablösung Adhäsionskraft

Prüfgeschwindigkeit: 300mm/min

Prüfform: Breite 25mm, Länge 300mm

Prüfsheet: SUS304 Stahlplatte

Verwendetes Lösungsmittel: Aceton


Druckverlustmethode: Automotiv roller Masse 2000g

Druckverlustgeschwindigkeit - rond 50 mm / s

Druckverlustzeit- 2 Mal

Zeit bis zur Härtung des Klebebandes – 10 Minuten

Blatt aus
rostfreiem Stahl



F (300mm/min)
Ziehrichtung

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu