











Glasureit® Lufttrocknungsadditiv Grundfüller



- Anwendung:** Additiv für die beschleunigte Lufttrocknung von Glasureit® 2-Komponenten- Grundfüllern auf vertikalen und horizontalen Flächen.
Die Anwendung von 522-55 führt zum schnelleren Erreichen der Staubbefestigkeit. Schleifbarkeit und Montagefestigkeit werden deutlich verbessert. 522-55 ist vor allem für Lackierwerkstätten geeignet in denen aus Gründen der Energieeinsparung die Füllertrocknung bei Raumtemperatur durchgeführt wird. Auch die Belegung der Kombikabine oder des Trockenofens kann durch die Verwendung von 522-55 verkürzt werden. 522-55 eignet sich besonders für kleine Reparaturen.
- Eigenschaften:** Verkürzung der Trocknungszeit bei Raumtemperatur
Verbesserung der An- und Durchtrocknung
- Anmerkungen:** Glasureit Lufttrocknungsadditiv Grundfüller 522-55 nur bei Raumtemperaturen >20°C einsetzen.
Die Umgebungstemperatur und die Schichtdicke können großen Einfluss auf die Trocknung haben. 522-55 ist nur für den Einsatz in 285-505, -555 und -655 vorgesehen.
Der Einsatz von 522-55 verkürzt die Topfzeit.

	Lackaufbau	Grundfüller
	Mischungsverhältnis	4 : 1 : 1 100 Vol. %
	Härter	25 Vol. %
	Verdünnung	25 Vol. %
	Spritzviskosität DIN 4 20 °C	Potlife 20°C: 35 min.
	Fließbecher Spritzdruck	Entsprechend der Technischen Information des Stammproduktes in dem 522-55 verarbeitet wird.
	Spritzgänge	2
	Trocknung 20 °C	ca. 40 Min.
	Schleifen Handschliff	P800
	Schleifen Excenter	P400 - P500

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter <http://techinfo.glasurit.com> oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

