



TRANSPARENT SEALER CP

2K-Acryl-Transparent-Sealer

C 2.3

Produktbeschreibung

2-Komponenten-Sealer, der im Nass-in-Nass-Verfahren verarbeitet wird. Er eignet sich für die Anwendung als Haftvermittler und Sealer für die Lackierung von Gebrauchtfahrzeugen. Für Design-Lackierungen oder Beschriftungen von Neufahrzeugen wird er als Haftvermittler eingesetzt. TRANSPARENT SEALER CP haftet hervorragend auf voll ausgehärteten, lösemittelfesten, gereinigten, nicht geschliffenen Untergründen.

2004/42/IIIB(cII)(540)525: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 525 g/l.

Technische Merkmale

Haltbarkeit:	24 Monate	Dichte:	1,127 g/cm ³	Theor. Ergiebigkeit:	380 m ² /l bei 1 µm
Farbton:	transparent	Festkörper:	64,8 % Gewicht		

Vorbehandlung

Entfernen von Fett- oder Silikonspuren mit PK 900 reinigen. Teilfläche für Teilfläche sorgfältig abwischen. Für die Umlackierung von älteren Fahrzeugen die Reinigung mit PK 900 in Verbindung mit einem Schleifpad durchführen. In stark belasteten Bereichen (Frontbereich der Motorhaube, Griffmulden von Türgriffen) empfiehlt es sich, die Flächen mit P500 trocken zu schleifen.

	Mischungsverhältnis	Vor Gebrauch gut umrühren.		
		TRANSPARENT SEALER CP	300 Vol.	100 g
		D 80 / D 70	100 Vol.	27 g
		SC 850	100 Vol.	25 g
	Spritzviskosität	34 – 45 Sekunden ISO 4-Becher bei 20°C		
	Topfzeit	2 Stunden bei 20°C		
	Spritzpistolen	HVLP-Fließbecherpistole	1,3 – 1,5	0,7 bar Luftkappe
		Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,4	2,5 bar
	Applikation	Spritzgänge:	1	
		Schichtdicke:	ca. 30 µm	
	Ablüftzeit	20°C	30 Min.	
	Nachbearbeitung	Auftrag von R-M Decklacken im Nass-in-Nass-Verfahren. Bei Ablüftzeiten über 3 h bei 20°C ist ein Zwischenschliff erforderlich.		

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.