



TDS

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT

DUP 20-21 – Sontara Entfettungstücher

| EIGENSCHAFTEN | | WERT | MAß | TESTMETHODE |
|-------------------------------------|-----------|------|-------------------|-------------|
| ZUSAMMENSETZUNG | Polyester | 51 | % | |
| | Woodpulp | 49 | % | |
| BASIS GEWICHT | | 78 | g/m ² | WSP 130.1 |
| DICKE | | 0.56 | mm | WSP 120.6 |
| ABSORPTION | | 505 | % | WSP 10.1 |
| EXTRINSISCH ABSORPTIONSKAPAZITÄT | | 399 | ml/m ² | WSP 10.2 |
| REIBKRAFT Grab-test (trocken) | MD | 170 | N | ASTM D5034 |
| | XD | 85 | N | |
| REIBKRAFT Strip-test (trocken) | MD | 200 | N | WSP 110.4 |
| | XD | 62 | N | |

MD = lengthwise
XD = crosswise

Diese Daten sind nur zu Ihrer Information und nicht verbindlich. Ecoline ist nicht verantwortlich für die Anwendung dieser Daten. Es handelt sich hier nur um typische Eigenschaften und keine bindende Spezifikationen. Eigenschaften können sich ändern beim verwenden mit nicht genannte Stoffen. Alle Information kann geändert werden ohne vorhergehender Ankündigung.