

Technisches Merkblatt

Wide 2K-Acryl Decklack

Reinweiss

Kalthärtend, pigmentiert

Siwid AG

8492 Wila

Lieferdaten

Stammlack

Härter

Viskosität 5/DIN 4 mm	100-120	20-23 s/ mm Becher
Dichte in kg/l	1.17 ±	0.983
Flammpunkt	über 23 °C	über 23° C
Kennz. Pflicht nach GefStoffV	entfällt	X, Xylol, Isocyanat
Gefahrenklasse nach VbF	entfällt	A II
Lagerfähigkeit	min. 12 Monate	min. 12 Monate
Mischungsverhältnis	gemäss Etikette	
in Gebinden mit	3 bzw. 4 kg / 25 kg	

Verarbeitungsdaten

Untergrund	metallisch rein	
Grundierung	2K-Grundierung, Füller oder 1 K Haftgrund	
Streichen, Rollen	Viskosität wie angeliefert	
Druckluftspritzen	mit ca. 8-10 % Verdünnung auf 25-30 s einstellen	
Airless-Spritzen	Viskosität wie angeliefert	
Theoretischer Materialbedarf bei empfohlener Schichtstärke	90 g/m ² 40 Mikron Trockenfilm	
Topfzeit	6 - 8 h	
Trocknung bei Raumklima	staubtrocken griffest durchgehärtet chemisch belastbar nach	ca. 10 min ca. 1 ¼ h ca. 12 h ca. 7 d
Ofentrocknung	10 min 30 min	150 °C 60-80 °C

Eigenschaften und Anwendung

Dieser Decklack hat hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Wetter und Lichtbeständigkeit. Die Chemikalienbeständigkeit ist gut.
Einsatzgebiete: Aussenfassaden, Fahrzeugbau Metallfenster, Haushaltgeräte etc